

MATT REPAR

BANDE DE REPARATION D'URGENCE POUR CANALISATIONS, CONDUITES, RACCORDS DE TUYAUX...



MATT REPAR est une bande renforcée composée de fibres et de polyuréthane destinée à la réparation rapide de fissures et de fuites sur les tuyaux, canalisations et raccords.

MATT REPAR adhère sur la plupart des matériaux tels plexiglas, PVC, caoutchouc, verre, acier, cuivre, inox, aluminium, fonte.

MATT REPAR adhère facilement sur les matériaux. **MATT REPAR** résiste aux chocs et aux vibrations grâce au qualité élastique du polyuréthane.

MATT REPAR, après polymérisation complète soit 30 à 45 minutes, peut être poncé, percé, peint.

Caractéristiques techniques :

Résistance à la température : de -50°C à $+150^{\circ}\text{C}$

Dureté shore D : 70

Résistance à la traction : 30 MPA (= +/- 300 kg/cm²)

Résistance à la pression : 15 à 35 bars.

Résistance chimique : très bonne résistance aux acides, aux hydrocarbures, à l'eau de mer, aux solvants.

Démarrage de la polymérisation en 7/10 minutes.

Polymérisation complète après 30 à 45 minutes.

MATT REPAR s'utilise de la façon suivante :

Arrêter la pression du liquide dans le tuyau à réparer. Un écoulement ne gêne pas la réparation.

La partie du tuyau à réparer doit être propre et exempt de particules de rouille et de peinture.

La surface à réparer peut être mouillée.

Porter des gants de protection. Sortir la bande de son emballage et la tremper dans de l'eau pendant 20 secondes, puis sortir la bande de l'eau et l'éponger délicatement pour enlever l'excès d'eau.

Le temps de travail est de 2 minutes.

Commencer par enrouler la bande à 40-50 mm de la fissure puis avancer en enroulant la bande autour du tuyau, dépasser la fissure de 40-50 mm.

Enrouler la bande ainsi de suite pour obtenir un minimum de 4 à 5 couches.

Il est important de prendre soin de bien tendre la bande à chaque passage et de modeler avec la main la bande autour du tuyau lors du dernier passage.

Réf. 182M
Bande 51mm x 1820 mm
DLUO : 1 an

Recommandations : Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Porter des gants. Ne jamais sortir la bande de son emballage et conserver le sachet à une température comprise entre 5 et 23°C.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay 92220 Bagneux France
Tél : (33) 1 42 53 73 73 – Fax : (33) 1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Octobre 2012