X' SYSTEM +
Ruban modelable auto-amalgamant en SILICONE

Imperméabilité air-eau.
Hermétique à l'humidité.
Fonctionne de -50° à +260°C.
Isolation 8000 Volts (par couche non étirée)

Ruban auto-amalgamant et isolant en silicone. X SYSTEM + résiste à des températures très hautes, à la pression, au haute-tension, à l'eau de mer, aux U.V, aux acides, à la moisissure, à la corrosion. X SYSTEME + peut être appliqué dans des conditions humides, non-grasses(-huileuses), bien que la meilleure performance(prestation) soit réalisée avec des conditions superficielles sèches.

- S'Auto-fusionne...N'a Pas d'Agents Adhésifs
- Résiste à 260°
- Reste Flexible Jusqu'à -50°C
- Une Résistance à l'Etirement Stupéfiante de 700 PSI (48 Bar; 4,8 MPa)
- Isolation de 8000 Volts par Couche (>15000 volt/mm)
- Elasticité 300%
- Résiste aux Acides, Fuels, Huiles, Solvants, Eaux Salées, Rayons UV

Nettoyer la surface et couper un morceau de ruban (généralement 15-20 cm).Enlever et jeter le film plastique. Garder le ruban propre et sec. Commencer par enrouler le ruban, sans superposition mais complètement sur lui-même. Etirer le ruban en continuant l'opération d'enroulement, superposant le ruban 50% sur lui-même, 50% sur la pièce. En haute-pression, utiliser au moins 2 couches de rubans ou étirer davantage le ruban. La dernière couche de ruban doit être mise sur les couches antérieures.

X SYSTEM + commence à s'auto-fusionner immédiatement avec une adhérence cohésive et permanente sous 24 heures. Un repositionnement n'est pas recommandé après 2 minutes. Garder dans un endroit sec. **Rouleau de 3 M - Largeur 25.4 mm**

MATT CHEM® MARINE

SAS MATT CHEM PRODUCT®
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
(92) Bagneux France
Tél : (33) 1 42 53 73 73
www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Novembre 2014